



# AKEMI®



**1,5 kg**



**2,25 kg**

## Sistemul adeziv special pentru industria de prelucrare a pietrei

AKEPOX® 5000 și AKEPOX® 5010 sunt sisteme adezive cu 2 componente pe bază de epoxizi, cu tendință redusă de decolorare. Acest sistem adeziv valoros este rezistent la intemperii, are tendință redusă de îngălbenire și a fost dezvoltat pentru exterior. De aceea este recomandat pentru rosturile lipite vizibile.

### Proprietăți:

Aderență bună pe piatra umedă, rezistent la substanțe alcaline, întărire aproape fără contracție, tendință minimă de oboseală, proprietăți mecanice excelente, lipiri rezistente la intemperii, tendință redusă de îngălbenire.

### Domeniul de utilizare:

Lipirea pietrei naturale și artificiale cu piatră respectiv cu sticlă, lemn, ceramică.

### AKEPOX® 5000

lichid, transparent, pentru lipirea rosturilor vizibile interioare și exterioare, pentru lucrări de intarsie, restaurare, umplerea crăpăturilor, lucrări de fundație și asamblare.

Timp de prelucrare:	20 - 30 minute
Timp de solidificare:	12-16 ore
Rezistență la încovoiere: DIN 53452	60-70 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la întindere: DIN 53455 30-	40 N/mm <sup>2</sup>
Modul E:	2500-3000 N/mm <sup>2</sup>

### Ambalaj:

1,5 kg	Nr. art. 1 06 81
15 kg	Nr. art. 1 06 82



**AKEMI®**

**AKEPOX® 5010**

gel alb transparent, pentru lipirea rosturilor vizibile interioare și exterioare în special acolo, unde rosturile lipite sunt vizibile și la cadre.

Timp de prelucrare:	20 - 30 minute
Timp de solidificare:	12-16 ore
Rezistență la încovoiere: DIN 53452	60-70 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la întindere:	DIN 53455      30-40 N/mm <sup>2</sup>
Modul E:	2500-3000 N/mm <sup>2</sup>

**Ambalaj:**

2,25 kg	Nr. art. 1 06 85
15 kg	Nr. art. 1 06 86

Pentru alte informații solicitați specificațiile noastre tehnice.