



AKEMI®



POLYSOFT și POLYLIQUID

Produse economice pe bază de rășini poliesterice pentru lipirea și etanșarea pietrei

POLYSOFT și POLYLIQUID sunt produse cu 2 componenți, folosite pentru lipirea și etanșarea pietrei naturale și artificiale. Una din proprietățile produsului POLYSOFT este faptul că, datorită consistenței sale cremoase și moi, poate fi folosit și în cazul lipirii pe suprafețele verticale. POLYLIQUID este un produs lichid care poate fi folosit în special pentru umplerea găurilor și a fisurilor mici ale suprafețelor orizontale. POLYSOFT și POLYLIQUID sunt puse la dispoziție în următoarele culori: mieriu-transparent, alb, negru, nuanțe de bej (calcar).

POLYSOFT

Proprietăți:

- Consistență moale, cremoasă
- nu sunt fisuri mici
- devine elastic în timpul amestecării
- întărire rapidă (timpul de întărire al adezivilor transparenti este de 10-12 minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor, cel al adezivilor colorați este de 6-7 minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor)
- poate fi bine prelucrat (șlefuire, găurire frezare)
- caracteristici bune de polizare
- aderență bună la piatra naturală și artificială, chiar și la temperaturi ridicate (70-80°C), în locuri puțin solicitate (100-110°C)
- poate fi colorat cu concentrate lichide de colorare AKEMI.

Domeniul de utilizare:

Recomandat pentru lipirea pietrei naturale și artificiale, pentru umplerea fisurilor și a găurilor mai mari chiar și în cazul suprafețelor verticale.

POLYLIQUID

Proprietăți:

- stare lichidă
- întărire rapidă (timpul de întărire al adezivilor transparenti este de 10-12 minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor, cel al adezivilor colorați este de 5-7 minute la 20°C cu adăugarea a 2% întăritor)
- poate fi bine prelucrat (șlefuire, găurire frezare)
- caracteristici bune de polizare
- aderență bună la piatra naturală și artificială, chiar și la temperaturi ridicate (70-80°C), în locuri puțin solicitate (100-110°C)
- poate fi colorat cu concentrate lichide de colorare AKEMI.

Domeniul de utilizare:

Recomandat pentru umplerea găurilor și a fisurilor de dimensiuni mici și mijlocii respectiv pentru lipiri pe suprafețe orizontale. Se poate utiliza și la întărirea pietrelor.

**AKEMI®**

POLYSOFT	Greutate	Nr. art.
transparent	1,05 kg	1 04 81
	17,5 kg	1 04 59
alb	1,65 kg	1 01 51
	29,0 kg	1 04 52
negru	1,65 kg	1 01 50
	29,0 kg	1 04 53
bej deschis	1,65 kg	1 01 53
	29,0 kg	1 04 50
bej închis	1,65 kg	1 01 52
	29,0 kg	1 04 51
bej extra închis	1,65 kg	1 01 59
	29,0 kg	1 04 90

POLYLIQUID	Greutate	Nr. art.
transparent	1,05 kg	1 04 82
	17,5 kg	1 04 58
bej deschis	1,65 kg	1 01 57
	29,0 kg	1 04 54
bej închis	1,65 kg	1 01 56
	29,0 kg	1 04 55
bej extra închis	1,65 kg	1 01 58
	29,0 kg	1 04 91

Comanda culorilor sau cantităților diferite poate fi efectuată după cum urmează:

POLYSOFT transparent	circa 300 kg
POLYSOFT colorat	circa 430 kg
POLYLIQUID transparent	circa 225 kg
POLYLIQUID colorat	circa 315 kg

Informații suplimentare se pot obține din specificațiile noastre.